

ENDUIT MURAL DECORATIF Intérieur – Extérieur

Destination	Finition étanche pour murs et plafonds à destination des salles d'eau : habitations, hôtels, magasins, etc....
Propriétés	· Intérieur, et extérieur en zones protégées, pièces sèches et humides
Classification	· Travaux neufs et rénovation · Aspect Tadelakt traditionnel, étanche au ruissellement, respirant Classification écologique en attente Classement au feu M0

CARACTERISTIQUES

Aspect en sac/Composition	Poudre blanche. Mélange de chaux hydrauliques, chaux hydratées, fibres végétales, cendres volcaniques, agrégats fins, silice, et adjuvants.
Masse volumique durci (NF EN ISO 2811-1)	1,3kg/m ³
COV	Sans objet
Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	1,5 à 1,8kg/m ²
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	24 heures minimum
Conditionnement	5kg et 10 kg, bigbag 1,2T
Conservation en stock	A conserver au sec à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité 12 mois en emballage d'origine non ouvert
Dilution	2,8L d'eau par 10Kg de poudre
Préparation du produit	Lire le mode d'emploi
Matériel d'application	Plâtroir inox arrondi ou stucateur inox ou plastique, galet à polir, couteau à enduire, éponge humide.
Nettoyage des outils	A l'eau après emploi.
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1
Supports	Etat et qualité conformes au DTU 26.1 Conformément aux règles de l'art et au DTU 26.1
Préparation des supports	
Système d'application	Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché / Consulter notre Guide de Mise en œuvre.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente